



**PREMIUM**  
Arquitectónica. Hogar y Obras.  
Terminación, Protección y Decoración.



*Revoque, Pintura y  
Protección. Extraordinaria  
adherencia y durabilidad.*

- Revoque, decoración y Protección.
- Uso interior y Exterior.
- Uso tintométrico.
- Plasto-elástico.
- Máxima adherencia.

- CUBRITIVO
- EXTERIOR
- INTERIOR
- LAVABLE
- FROTABLE
- TRANSITABLE
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO



Calidad Certificada  
IRAM-ISO 9001:2015

## TEX RECUBRIMIENTO TEXTURABLE

### DESCRIPCIÓN Y USO

Revestimiento plasto-elástico de extraordinaria adherencia y durabilidad que permite numerosas terminaciones de textura; embelleciendo y protegiendo las paredes exteriores como interiores. Las mismas pueden ser de mampostería, hormigón, yeso, madera, chapa, fibrocemento, etc. Reemplazando al revoque fino y la pintura.

Se provee en color Neutro para entonar con Sistema tintométrico, y también en 6 colores rigurosamente seleccionados en base a la moda y a la tendencia actual, sin perder de vista la estabilidad y la durabilidad del color a la intemperie, frente a la radiación UV. Es impermeable y plasto-elástico, cubre microgrietas y soporta altas temperaturas. La textura final depende de la presión y pico del soplete, o presión y movimiento del allanado (según sea el método y herramientas de aplicación).

### TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

Las paredes deben estar limpias, secas y firmes. Si existen grietas u oquedades deben sellarse y nivelarse previamente (este producto solo o mezclado con arena puede ser adecuado). Aplicar previamente una mano de recubrimiento acrílico Relastic 501 del color elegido sobre la superficie. Enmascarar todos los contornos y superficies que se deseen proteger.

### LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua mientras el producto aún esté fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner. La dilución se efectúa con agua. Producto listo para aplicar.

### SECADO

Secado superficial: 1-4 horas. Secado en profundidad: 1 a 2 días según la temperatura ambiente.

### APLICACIÓN

Puede aplicarse con soplete, tolva o llana; en el caso de tolva o soplete puede diluirse con agua entre el 10 y 25%, y en la aplicación con llana debe usarse tal cual se provee.

Las técnicas de aplicación son muy variadas; por lo cual solamente se sugiere para el planchado o dibujo de la textura, el uso de "llana plástica". En cuanto a los paños de aplicación es recomendable unir unos con otros antes que el producto comience a secar a fin de que no se noten los empalmes (evitando solapados).

No aplicar sobre superficies sin preparación, ni aplicar en cercanías de lluvia.

Si bien forma película aún a 0°C, es conveniente no aplicar a menos de 10°C pues resulta muy lenta la evaporación del agua y es perjudicial para la textura y el allanado.

### RENDIMIENTO

Texturado Fino: Rendimiento Promedio 0,5 a 1kg por m<sup>2</sup>

Texturado Mediano: Rendimiento Promedio 0,8 a 2kgs por m<sup>2</sup>

Texturado Grueso: Rendimiento Promedio 1,5 a 3kgs por m<sup>2</sup>

Texturado Proyectado: Rendimiento promedio 0,7 a 1kg por m<sup>2</sup>

Color	Present.	Código	Código EAN
	25 K	414	7798295054145
	25 K	999	7798295059997
	25 K	31	7798336490314
	25 K	29	7798336490291
	25 K	63	7798336490635
	25 K	30	7798336490307
	25 K	8	7798336490086

# BELLEZA, PROTECCIÓN Y DURACIÓN



REVOQUE  
PINTURA Y  
PROTECCIÓN



INTERIOR / EXTERIOR



PLASTO ELÁSTICO



MÁXIMA ADHERENCIA



USO TINTOMÉTRICO

Ahorre tiempo y dinero

3

simples pasos

enmascarar  
pintar  
revestir

pintura

terminación

revoque

## + TEX TEXTURADOR

*Granos de alta solidez para  
lograr diversas texturas*

### DESCRIPCIÓN Y USO

Se trata de granos de alta solidez que le confieren a Relastic texturable TEX una textura rayada fina, mediana, emperador o gruesa. La textura final depende del rodillo, la presión y pico del soplete, o presión y movimiento del allanado. En el caso del complemento micáceo (con laminillas de mica), le confiere al texturado una terminación piedra muy decorativa, un brillo singular y un acabado distinguido.

### APLICACIÓN

Es conveniente colocar este producto al Relastic Texturable conjuntamente con los pigmentos.

### RENDIMIENTO

Una vez homogenizado el texturable con el texturador, se obtiene el texturado que rendirá en promedio:

Fino: 0,5 a 1kg por m<sup>2</sup>

Mediano: 0,8 a 2kgs por m<sup>2</sup>

Grueso: 1,5 a 3kgs por m<sup>2</sup>

Emperador: 0,8 a 2kgs por m<sup>2</sup>

Complemento Micáceo: 0,8 a 2kgs por m<sup>2</sup>

Rústico: 3 a 3,5kgs por m<sup>2</sup>

Color	Present.	Código	Código EAN
Emperador	1,25 K	419	7798295054190
Fino	1,25 K	416	7798295054169
Grueso	1,25 K	418	7798295054183
Mediano	1,25 K	417	7798295054176
Rustico	1,25 K	420	7798295054206
Micáceo	1,25 K	421	7798295054213