



INDUSTRIAL
Industrial.
Preparación de Superficies.



PRIMER EPOXI 2:1

- Alta dureza y penetración en sustratos porosos.
- Alta adherencia a epoxis.
- Relación de mezcla:
2 partes de "A" + 1 parte de "B"

DESCRIPCIÓN Y USO

Fondo epóxico bicomponente de secado al aire o en horno, de gran dureza y flexibilidad, sumados a la extraordinaria adherencia de los epoxis. Cumple la función de puente de adherencia entre los recubrimientos epóxicos y poliuretánicos y sustratos no metálicos. La relación de mezcla es 2 partes de Primer Epoxi Relastic con 1 parte de Endurecedor XA Relastic.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, ceras, polvo y hongos. Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con complemento 10. En el caso de ser necesario diluir, hacerlo con un máximo de 10%.

SECADO

Al tacto en 2 horas, libre de polvo 4 horas. Para repintar 16 horas. Dureza final 24 horas. Curado total 7 días. Número de manos sugeridas 1.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, con o sin diluyente tratando siempre que la distribución de la capa de producto sea pareja y no se chorree.

RENDIMIENTO

20 m² por litro para 30 micrones de película.

- MB+ CUBRITIVO
- B+ EXTERIOR
- Exc INTERIOR
- Exc LAVABLE
- Exc FROTABLE
- Exc TRANSITABLE
- N/C ANTI HONGOS
- N/C ANTI ALGAS
- N/C INSECTICIDA
- N/C BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO



TERMINACIÓN
BRILLANTE



BASE
SOLVENTE



DILUYENTE
COMPLEMENTO 10



Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

Color	Present.	Código	Código EAN
○	1/2 L	791	7798295057917
	2 L	481	7798295054817
Blanco	12 L	133	7798336491335
●	1/2 L	798	7798295057986
	2 L	796	7798295057962
Transparente	12 L	128	7798336491281

